KARTA DANYCH

DAN-Board Classic

DAN-Board Classic jest wykonana w 100% z recyklowanego plastiku LDPE. Płyta może być stosowana w różnych branżach, na przykład jako tymczasowa nawierzchnia przejazdowa, do zabezpieczania chodników lub jako miejsca parkingowe na miękkim podłożu.

WYSOKA JAKOŚĆ

Maty ochronne do podłoża wytrzymują wysokie obciążenia, są antypoślizgowe, odporne na działanie płynów i chemikaliów oraz cechują się długą żywotnością.

WIELE CELÓW

Maty zabezpieczające podłoże mogą być stosowane na placach budowy jako tymczasowe chodniki, podjazdy czy ochrona powierzchni.

DUŻY WYBÓR

Nasze płyty przejazdowe są ostępne w różnych standardowych rozmiarach i grubościach. Logotypy, uchwyty i otwory można dostosować do indywidualnych wymagań klientów.

Płyty przejazdowe mogą być dostarczane z nadrukowanym bezpośrednio na nich logo klienta.



Oferujemy również skrzynie transportowe i elementy łączące do płyt, co ułatwia ich transport i montaż.



DANREC
THE GREEN CHOICE

Chcą Państwo otrzymać ofertę indywidualną lub mają pytania? Proszę skontaktować się z Key Account Managerem w swoim regionie.

+45 97 100 200
danrec@danrec.dk

www.danrec.pl

KARTA DANYCH

DAN-Board Classic

Matériau	Tworzywo sztuczne z recyklingu. Typ: LDPE
Metoda dostawy / aplikacja	Płyty / Ochrona gruntu
Standardowa powierzchnia	Struktura 1 mm
Obróbka skrawaniem	Piłowanie, wiercenie, frezowanie, kształtowanie, spawanie

Właściwości mechaniczne (w 23°C)	**DIN EN ISO**	**Jednostki**	
Gęstość	1183	g/cm^3	0,94
Naprężenie rozciągające	527	MPa	12
Wytrzymałość na rozciąganie	527	MPa	7
Rozciąganie	527	%	140
Moduł sprężystości przy rozciąganiu (E-moduł)	527	MPa	450
Moduł sprężystości zginania	178	MPa	500
Odporność na uderzenia	179-1/1eU	KJ/m^2	Brak pęknięć
Odporność na ścieranie (przy 1000 g)	ASTM-D-4060-10	Wskaźnik zużycia	Ok. 45

Właściwości termiczne		**Jednostki**	
min./maks. temp. użytkowania		°C	-40 to 70
Liniowa rozszerzalność cieplna	DIN EN ISO 11359	mm/(m•10°C)	1,8

Właściwości chemiczne i fizyczne		
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1:2018	Efl
Produkty są generalnie wysoce odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki.		

KARTA DANYCH

DAN-Board Classic

Tolerancje		
Długość	-0%	+2%
Szerokość	-0%	+2%
Grubość	-0,3 mm	+0,3 mm
Tolerancja oparta jest na płytach schłodzonych do ok. 20 °C. Różnica między przekątnymi 1 i 2: ± 15 mm.		

Nośność			
mm	Nieubite (mokre)	Niebite (suche)	Utwardzone
6	Tylko dla pieszych	Tylko dla pieszych	1 Tona
8	2 Tony	4 Tony	8 Ton
10	2,5 Tony	5 Ton	10 Ton
12	3 Tona	7,5 Ton	15 Ton
15	5 Ton	10 Ton	20 Ton
18	7,5 Ton	15 Ton	30 Ton
20	10 Ton	25 Ton	45 Ton
Wszystkie dane dotyczące nośności zależą od czynników takich jak temperatura, skład gruntu, nośność podłoża oraz powierzchnie kontaktu. Podane wartości oznaczają minimalną nośność.			

szystkie dane są przybliżone i mogą się różnić w zależności od czynników zewnętrznych.

DANREC
THE GREEN CHOICE

Chcą Państwo otrzymać ofertę indywidualną lub mają pytania? Proszę skontaktować się z Key Account Managerem w swoim regionie.

+45 97 100 200
danrec@danrec.dk

www.danrec.de